



ЛЕПИЛА • МАЗИАКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ




ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Venysé

Лесна за нанасяне с четка или шпакла боя с ефект на венецианска мазилка



VENYSE' е елегантна и лесна за нанасяне декоративна боя, наподобяваща класическата венецианска мазилка. След задълбочена научноизследователска работа Adicolor създаде специална формула, която позволява нанасянето на този продукт само с четка или шпакла дори от непрофесионалисти.



ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да бъде гладка и еднородна. Уверете се, че е чиста, суха и здрава. В случай на стари и ронливи стени или подкожухена боя нанесете една ръка грунд ADIFIX, разреден както е указано и оставете да изсъхне.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:

Добавете определеното количество оцветител Adicolor към VENYSE' според цветовата таблица (или създайте нов цвят по Ваш вкус). Разбъркайте добре, докато получите еднородна смес.

НАНАСЯНЕ:

С късовлакнесто мече или четка нанесете първата ръка грунд от тонирана боя VENYSE', разредена с 10-15% вода и оставете да съхне за поне 6-8 часа. С удобната 10-сантиметрова четка натискайте максимално с неразредена боя VENYSE' на неравномерни кръпки (около 6-8 на един път) на разстояние 10 см една от друга. Загладете всяка кръпка с шпаклата Venysé. Завършете цялата повърхност с тази техника, след което повторете нанасянето по същия начин, като запълните останените преди това зони. Много е лесно да добавите допълнителни петна, за да завършите десена, ако е необходимо. Ако желаете допълнителна защита или още по-голям гланц, със синтетична гъба нанесете покритие EASYWAX и преди да изсъхне полирайте с мека кърпа.



Теразид ЕООД


София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg

РАЗРЕЖДАНЕ:

Грунд: с 10-15% вода

Крайно покритие: готова за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма:	1 л е достатъчен за: 3.5 ÷ 5 м ²	
време за съхнене при 25°C:	8 ÷ 12 часа	
относителна плътност:	1650 ± 20 гр/л	
съдържание на твърди частици (%):	70 ± 1	
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE)	68 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална стойност: 200 гр/л)	

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостига на продукт и да намалите риска от различни тоналности. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Пазете от замръзване.

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.