



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Marmorino

Впечатляваща традиционна полирана мазилка на варова основа



MARMORINO е висококачествена гладка полирана мазилка на базата на естествени съставки с ефекта на стара италианска мазилка и напукан мрамор. Крайният ефект поразява с гладкостта си и класическа античност с типичния за нея точков ефект.



ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да е гладка и еднородна. Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на стари и ронливи стени или на нестабилни участъци, нанесете слой от ADIFIX, разреден както е посочено и оставете да изсъхне. Като използвате късовлакнесто мече, нанесете основен слой от FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода. Оставете да изсъхне поне за 5-6 часа преди да нанесете мазилката.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:

Представените нюанси са получени чрез добавяне на определено количество от избраните оцветители към бялата основа, както е показано в таблицата с формули. Разбърква се с помощта на бъркалка и бормашина на ниска скорост. Може да създадете нови цветове, като промените пропорциите по свой вкус.

Препоръчваме приготвянето на цветовете да става поне 12 часа преди употреба.

НАНАСЯНЕ:

Нанесете първия основен пласт от оцветения продукт върху цялата повърхност в тънък слой, като използвате чиста и полирана неръждаема маламашка с обли ръбове и оставете да изсъхне за минимум 4-6 часа. Продължете с крайния ефект, като използвате същата маламашка. Нанасяйте в неравномерни кръпки и заглаждайте всяка кръпка в движение. Различният размер на маламашката определя различен краен ефект. Запълнете цялата повърхност по този начин, а след това се върнете



Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg

и повторете нанасянето по същия начин, като запълвате празните пространства. Направете финална шпакловка с малко количество от продукта, като винаги извършвате кръстосани движения. Упражнявайте силен натиск върху маламашката, за да излъскате покритието и да засилите блясъка. Ако желаете допълнителна защита и по-голяма лъскавина, нанесете последна ръка от EASYWAX със синтетична гъба и преди да изсъхне, полирайте с мек плат.

РАЗРЕЖДАНЕ:

готова за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма:	1 л е достатъчен за: 1.5 ÷ 2.5 м ²
време за съхнене при 25°C:	3 ÷ 4 часа, суха на допир
време преди втора ръка	4 ÷ 6 часа
относителна плътност:	1650 ± 20 гр/л
вискозитет (при 20°C):	30000 ÷ 35000 mPa.s
съдържание на твърди частици (%):	70 ± 1
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE)	10 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010,

максимална стойност: 200 гр/л)



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно проверете разходните норми и размера на площта, за да избегнете недостиг на материала и да намалите риска от разминаване в тоновете. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Предпазвайте от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.