



ЛЕПИЛА • МАЗИАКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ




**ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ**

## ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

# Velé

**Силиконова велатура за вътрешна и външна употреба с патиниран восъчен ефект**



Тази красива полировка на силиконова основа създава пъстра украса с нежен восъчен ефект и усещане за плаващи цветове. Лесно и забавно е да се нанася със специалната ръкавица Adicolor с прости кръгови движения. VELÉ има отлична покривност и е специално предназначена за стилно и елегантно завършване върху гипсови и циментови шпакловки, за да се получи устойчива на миене повърхност както за вътрешни, така и за външни стени.



### ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на стари и ронливи стени или на подкожушена боя, нанесете една ръка грунд ADIFIX, разреден както е указано и оставете да изсъхне. Използвайте късовлакнесто мече и нанесете две ръце FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода. Оставете да изсъхне поне за 5-6 часа преди нанасяне на крайното покритие.

### ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА:

Добавете определеното количество оцветител Adicolor към бялата основа DESIRÉ, както е указано в цветовата таблица (или създайте нов цвят по Ваш вкус) и внимателно разбъркайте до получаването на еднородна смес.

### НАНАСЯНЕ:

Потопете най-широката част от специалната ръкавица Velé в полировката, като внимавайте да не е прекалено много. Допрете ръкавицата към стената и нанесете продукта с неправилни кръгови движения. При необходимост отново потопете ръкавицата и подновете нанасянето на разстояние 30-40 см от мястото, където сте работили и постепенно слейте двата участъка, като внимавайте да не застъпите прекалено много. При двуцветен вариант на VELÉ, нанесете втория цвят чак след като първият е напълно сух. Нанасянето на допълнителен втори цвят ще подобри ефекта и ще даде по-наситени тонове.



**Теразид ЕООД**

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: [office@adicolor.bg](mailto:office@adicolor.bg), [www.adicolor.bg](http://www.adicolor.bg)

## РАЗРЕЖДАНЕ:

готова за употреба

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма: .....	1 л е достатъчен за: 15 - 20 м <sup>2</sup>
време за съхнене при 25°C: .....	2 ÷ 3 часа
време преди следващ слой: .....	5 ÷ 6 часа
относителна плътност: .....	1000 ± 10 гр/л
вискозитет (при 20°C): .....	4500 ÷ 6000 mPa.s
съдържание на твърди частици (%):	22 ± 2
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .....	95 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална
стойност: 200 гр/л)	



## ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно проверете разходните норми, както и общата повърхност, за да избегнете недостига на продукт и да намалите риска от различни тоналности. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такава, преди продуктът да изсъхне. Пазете от замръзване.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

с топла вода

---

*Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.*