



ЛЕПИЛА • МАЗИАКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

Velé

SILVER & GOLD

Силиконова велатура със златни и сребърно отблясъци



Висококачествено лесно за нанасяне прозрачно покритие на силиконова основа със сребърни или златни отблясъци, които ще вдъхнат живот и дълбочина на всяка стена.

Осигурява добро паропреминаване на стената и я защитава от влага, като я прави подходяща за миене.

Лесно и забавно е да се нанася със специалната ръкавица Adicolor, използвайки леки кръгообразни движения.



ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на стари и ронливи стени или на подкожушена боя, нанесете една ръка грунд ADIFIX, разреден както е указано и оставете да изсъхне. Използвайте късовлакнесто мече и нанесете две ръце FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода. Оставете да изсъхне поне за 5-6 часа преди нанасяне на крайното покритие.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЦВЕТА

Цветовите от каталога VELÉ СРЕБРО И ЗЛАТО са на златна или на сребърна основа. За получаването на желания цвят добавете определеното количество от оцветителите Adicolor към основата VELÉ СРЕБРО И ЗЛАТО, както е указано в цветовата таблица (или създайте нов цвят по Ваш вкус) и разбъркайте, докато получите еднородна смес.

НАНАСЯНЕ:

Потопете най-широката част от специалната ръкавица VELÉ в полировката, като внимавате да не е прекалено много. Допрете ръкавицата към стената и нанесете продукта с неправилни кръгови движения. При необходимост отново потопете ръкавицата и подновете нанасянето на разстояние 30-40 см от мястото, където сте работили и постепенно слейте двата участъка, като внимавате да не застъпите прекалено много. При двуцветен вариант на VELÉ, нанесете втория цвят, чак след като първият е напълно сух. Нанасянето на допълнителен втори цвят ще подобри ефекта и ще възпроизведе по-наситени тонове.



Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg

РАЗРЕЖДАНЕ:

готова за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма:	1 л е достатъчен за: 15 - 20 м ²
време за съхнене при 25°C:	2 ÷ 3 часа
време преди следващ слой:	5 ÷ 6 часа
относителна плътност:	1000 ± 10 гр/л
вискозитет (при 20°C):	4500 ÷ 6000 mPa.s
съдържание на твърди частици (%):	22 ± 2
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE)	95 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална
стойност: 200 гр/л)	



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C, внимателно проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостига на продукт и да намалите риска от различни тоналности. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такова, преди продуктът да изсъхне. Пазете от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

с топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.