



ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

I Damaschi

Интериорна класическа украса с ефект „Дамаска“



Една изключителна елегантна класическа стенна украса с ефект на дамаска. Гланцовото покритие може да бъде прозрачно или в стилните версии на **Сребро**, **Злато** или **Мед**, нанесени върху матов латекс, за да се пресъздадат украсите от миналото. I DAMASCHI е покритие със специален ефект от типа „направи си сам“. Създава уникален вид на Вашите стени по възможно най-лесния начин – просто потупвате с гъба, тампон от груб плат или по друг, избран от Вас начин.

**ОСНОВА:**

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да бъде гладка и еднородна. Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на стари и ронливи стени или на подкожувана боя, нанесете една ръка грунд ADIFIX, разреден както е указано и оставете да изсъхне. С късовлакнест валик нанесете една или две ръце висококачествена, миеща се, матова боя в цвят по ваш избор.

ЦВЕТОВЕ:

I DAMASCHI се предлага във версии **Прозрачно** и елегантно **Злато**, **Сребро** или **Мед**.

НАНАСЯНЕ:

Натопете гъбата, тампона от гюдерия или груб плат в малко количество от избраната версия на I DAMASCHI, като внимавате да не е прекалено много. Нанесете директно върху боядисаната стена с леко потупване. Нанасяйте произволно, като въртите допряната част на инструмента към стената и без много да застъпвате шарката, за да позволите на матовата основа да прозира през десена на глазурата.

**РАЗРЕЖДАНЕ:**

готова за употреба

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

| | |
|------------------------------------|---|
| разходна норма: | 1 л е достатъчен за: 15-20 м ² |
| време за съхнене при 25°C: | 2 ÷ 3 часа |
| относителна плътност: | 1000 ± 20 гр/л |
| вискозитет (при 20°C): | 2500÷3500 mPa.s |
| съдържание на твърди частици (%): | 48 ± 1 |
| V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) | 66 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010, |
| максимална стойност: 200 гр/л) | |



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температури на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C. Внимателно проверете разходните норми и общата площ, за да избегнете недостиг на продукт. Премахнете ограничителното тиксо, ако сте използвали такава, преди продуктът да изсъхне. Пазете от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

с топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.