

# JOYÉ



Ver. 1



## Технически данни

### Joyé: Светлинни отблясъци

Амбицията ни е да създадем ефект, който ще изненада и спре дъха. Adicolor за пореден път успя да създаде наистина зашеметяващо декоративно покритие, което придава усещането за изключителен лукс и елегантност на всеки интериор. Може да се използва за подсилване на декоративните ефекти на стените или за украса на колони, врати или дори части от мебели. Финиш с лесно нанасяне с валяк, съставен от основен слой FONDO UNIVERSALE, и впечатляващата и искряща JOYÉ, която се предлага в 16 пленителни цвята.



#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Всякакви добре обработени, гладки, интериорни стенни повърхности



#### ТРЕТИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ

Уверете се, че повърхността е чиста, суха и здрава. В случай на нови мазилки, стари и прашни стени, нанесете един слой от грунд ADIFIX, разрежете както е указано и оставете да изсъхне. С помощта на къс валяк нанесете един или два слоя на FONDO UNIVERSALE оцветена с определеното количество TINTER, както е посочено в каталога.



#### ЦВЯТ

JOYÉ се предлага в два основни цвята: Сребро и Злато, които може да бъдат оцветени чрез добавяне на определеното количество Adicolor TINTER, както е посочено в каталога.



#### НАНАСЯНЕ

След като основата е добре изсъхнала, продължете с нанасянето на JOYÉ оцветена с избрания тон. Изсипете финиша в тава за боя и пригответе валяк с къса основа,

като първо го търкаляте по тавата няколко пъти, за да сте сигурни, че е добре напоен. Нанасяйте продукта по стената с къси, кръстосани и неравномерни движения. Често потапяйте валяка, за да сте сигурни, че по него винаги има голямо количество боя докато нанасяте, като внимавате да не прекалите или изчерпите продукта. Така ще постигнете добре нанесен финиш с равномерен вид и някои отсенки, които са характерни за този ефект.



#### РАЗРЕЖДАНЕ

Готова за употреба или с макс. 5% вода



#### СРЕДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ НАНАСЯНЕ

Количество при нанасяне (на един слой): 7 до 8 m<sup>2</sup>/l



#### ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ ПРИ 25°C

Около 4 до 6 часа



#### СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО

ЗЛАТО: 1090 +/- 20 g/l - СРЕБРО: 1120 +/- 20 g/l



#### ВИСКОЗИТЕТ

(Brookfield à 20°C): 2100 до 2500 mPa.s



#### V.O.C. (Летливи органични съединения) (Директива 2004/42/CE)

Кат. L BA - Директива 2004/42/CE - Val Max.: 200 g/l - Val Eff.: 38 g/l

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за информация, тъй като условията и възможностите за използване може да бъдат повлияни от външни фактори, които са извън нашия контрол, и поради това се предоставя добросъвестно, но без гаранции. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация без предизвестие. Техническа ни служба е на разположение за допълнителна подробна информация.

