

ПРОДУКТ

WOOL

ОПИСАНИЕ

Финиш с декоративен ефект на вода, имитиращ текстурата на вълнено букле.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За вътрешна декорация на всякакви повърхности, като измазани стени, мазилки, гипсокартони, дърво и др. след подходящо третиране.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТ

Подлежащата на титриране повърхност трябва да бъде чиста, суха и съвсем здрава. Гладките повърхности придават по-характерен ефект на финиша.

В случай на нови нетретиранни стени или стари запрашени стени, нанесете слой ADIFIX, разреден, както е посочено, и след като изсъхне, нанесете един или два основни слоя на бял FONDO UNIVERSALE разреден с 20-30% вода.

Нови нетретиранни стени: Отстранете всички следи от прах, мръсотия и всички части, които не са напълно прилепнали. Нанесете слой от грунда ADIFIX, разреден, както е посочено, и след като изсъхне, с валик нанесете един или два основни слоя на бял FONDO UNIVERSALE разреден с 20-30% вода.

Предварително боядисани повърхности: Уверете се, че съществуващата боя е в добро състояние без признаци на лющене, мехурчета или други неравности. Ако има такива, поправете, където е необходимо, и продължете, както е описано в инструкциите за нови необработени стени. Ако стената е в добро състояние, нанесете един или два основни слоя на FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода.

Инструкции за употреба

Нанасяне: Нанесете WOOL с четка неравномерно на повърхността с помощта на вертикални движения (или според желаната посока в проекта), като започнете от горния ъгъл на стената. След около 15 или 20 минути, във всеки случай преди да изсъхне, създайте ефекта „букле“ чрез плъзгате инструмента TESSUTI ADICOLOR надолу по стената от тавана част към пода. За да постигнете характерния ефект на тъканта, повторете предишното нанасяне, но нанасяйте продукта с хоризонтални движения и плъзгайте инструмента по стената хоризонтално.

Съвети: Да не се нанася при температура на въздуха и повърхността под 5°C или над 28°C.
 Да се пази от замръзване и да се съхранява в затворен съд.
 Почиствайте инструментите с топла вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Средно количество	Около 8 - 10 m ² /L на слой
Разреждане	Готов за употреба или, ако е необходимо, с макс. 5-10% вода
Време за съхнене при 25°C	Сух на пипане след около 4 - 6 часа
Време за повторно нанасяне	След около 10-12 часа
Средна плътност	1.020 ± 0.020 kg/L
Летливи органични съединения (Европейска дир. 2004/42/CE)	10 g/L; кат. L, ВА лимит макс. 200

ОПАКОВКА

Контейнери от: 2 L

ЦВЕТОВЕ

8 готови цвята: WL01 – WL02 – WL03 – WL04 – WL05 – WL06 – WL06 – WL07 – WL08

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за информация, тъй като условията и възможностите за използване може да бъдат повлияни от външни фактори, които са извън нашия контрол, и поради това се предоставя добросъвестно, но без гаранции. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация без предизвестие. Техническа ни служба е на разположение за допълнителна подробна информация.