



## Грунд за покрития с декоративен ефект

Оцветена, заздравяваща основа, създадена специално за нанасянето на покрития с декоративен ефект от линия Sogni. Гарантира идеални резултати при максимална издръжливост.

☒ Всяка подходяща за боядисване интериорна повърхност, като гипсова или вароциментова мазилка.

☒ Подготовка на основата: Грундирането трябва да е гладко и равномерно. Уверете се, че повърхността е чиста, суха и без люспи от боя. В случай на стара или рохлива стена или при наличие на неустойчива боя, нанесете един слой грунд ADIFIX, разреден както е указано.

☒ Нанасяне: С помощта на мъхест валик нанесете един или два грунтови слоя с FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода, и оставете да изсъхне поне за 5-6 часа преди нанасянето на фина шпакловка.

☒ Разреждане: с 20 - 30% вода

☒ 1 л е достатъчен за: 8 - 10 м<sup>2</sup>  
 Време за съхнене при 25°C: 30-40 минути сух при допир  
 Време за втори слой при 25°C: 6-8 часа

☒ Полезни съвети: Не нанасяйте продукта при температура на повърхността или въздуха под 5°C или над 28°C.

## Fondo Universale



## Base coat for decorative finishes

Pigmented, gripping base coat specially formulated for the application of the Sogni Line decorative finishes. This base coat is designed to guarantee the ideal results with maximum durability.

☒ Any normal, paintable interior or exterior wall surface.

☒ Ensure that the surface is clean, dry and free from peeling paint or any substance that may compromise adhesion. In case of old and powdery walls or in presence of weak paint, apply a coat of ADIFIX primer thinned as specified.

☒ Using a short-pile roller, apply one or two base coats of FONDO UNIVERSALE thinned with 20-30% of water and let dry for minimum 5-6 hours before applying the finish.

☒ 20 ÷ 30% water

☒ Spread rate (per coat): 8 ÷ 10 sq.m./litre  
 Drying time at 25°C: 30' ÷ 40', touch dry  
 Recoat time: 6 ÷ 8 hours  
 Specific gravity: 1480 ± 20 g/l  
 Viscosity (Brookfield 20°C): 15000 ÷ 18000 mPa.s  
 Solid contents (%): 70 ± 1

☒ Do not apply with air and surface temperatures below 5°C or above 28°C.

Код	Т	Онаковка	Описание / вид / цвят	лв. с ДДС
DSF02	2	120 бр. в пале	Бял / White	50.00
DSF04	4	80 бр. в пале	Бял / White	88.00
DSF10	10	36 бр. в пале	Бял / White	185.00

## Universal Decorative Tinter



## Универсален оцветител

Предварително нюансираните оцветители са предназначени специално за тониране на всички декоративни покрития от линията Adicolor Sogni съгласно формулите, посочени в съответната цвятова таблица на всеки продукт, или за създаването на нови цветове по Ваш вкус. Изключително лесни и удобни за употреба.

Pre-dosed colorants specifically designed for coloring all the decorative finishes of the Adicolor Sogni Line according to the formulas indicated on the relative color chart of each product, or to create new colors to your liking.

Код	Т	Онаковка	Описание / вид / цвят	лв. с ДДС
DT01÷24	0,250	8 бр. в смек	24 цвятови основи от DT01 до DT24 / 24 pre-dosed colors from DT01 to DT24	15.00

Водоразтворим концентриран запечатващ грунд, който образува алкалоустойчив изолиращ филм, подобряващ адхезията и устойчивостта на декоративното покритие.

☒ Подготовка на повърхността на нови стени от бетон, зидария, цимент, вар или гипс, или там, където старите бои не са достатъчно здрави.

☒ Подготовка на основата: Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде чиста, суха и равна. Където е необходимо, се коригират пукнатини или дупки, а ако се налага и нивото на повърхността.

☒ Нанасяне: Разрежете продукта както е указано и равномерно нанесете върху стената с четка или валик.

☒ Разреждане: добавете 5 до 6 части вода към 1 част ADIFIX.

☒ 1 л е достатъчен за: около 40-50 м<sup>2</sup> (концентрат Adifix) зависи от абсорбирането на грунда  
 Време за съхнене при 25°C: 1 час сух при допир  
 Време за втори слой: 4-5 часа

☒ Полезни съвети: Не нанасяйте продукта при температура на повърхността или въздуха под 5°C или над 28°C.

## Adifix



Waterborne, concentrated, sealing primer that forms an alkali-resistant, insulating film, improving the adhesion and the resistance of the finishing coat.

☒ Surface preparation of new walls in concrete, masonry, cement, lime or gypsum plasters or where old paints are not sufficiently sound.

☒ Surface to treat must be clean, dry and even. Where necessary effect repairs on cracks or voids and if needed level the surface.

☒ Brush or roller.

☒ Add 5 or 6 parts of water to 1 part of ADIFIX.

☒ Spread rate (per coat): about 40 ÷ 50 sq.m./litre  
 Variable, according to the absorption of the substrate  
 Drying time at 25°C: 1 hour, touch dry  
 Recoat time: 4 ÷ 5 hours  
 Specific gravity: 1000 ± 5 g/l  
 Viscosity (Ford Cup 4, 20°C): 20  
 Solid contents (%): 25 ± 1

☒ Do not apply with air and surface temperatures below 5°C. or above 28°C.

Код	Т	Онаковка	Описание / вид / цвят	лв. с ДДС
0058	1	6 бр. в смек	Прозрачен / Clear	14.00
0057	4	2 бр. в смек	Прозрачен / Clear	51.00
0056	14	33 бр. в пале	Прозрачен / Clear	170.00